


CERISIE

Laboratorio per la Certificazione e Ricerca
sui Sistemi Elastomerici
con il patrocinio del C.N.R.



Spett.Le

MATEC INDUSTRIALE S.R.L.

Data, 26 febbraio 1999
RP n° 024/A
Rif. ord. 0059 del 19.01.99

Via 2 Giugno, 60/B5

20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)

Pag. 1 di 1

R A P P O R T O D I P R O V A

Oggetto: IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI SECONDO IL DM 21/03/73 DEL TUBO FLESSIBILE DENOMINATO "COMPOTEC FOOD 500" PRODOTTO DA MATEC INDUSTRIALE S.R.L.

TUBO FLESSIBILE PRODOTTO DA MATEC INDUSTRIALE SRL

COMPOTEC FOOD 500

METODI DI PROVA

VALORI LIMITE
DM
26/04/93
n. 220

CONDIZIONI DI PROVA

Simulanti

A
Acqua
distillata

B
Acido acetico
al 3%
(p/v)
in soluzione
acquosa

C
Etanolo
al 10%
(v/v)
in soluzione
acquosa

D
Olio di
girasole

DM 22/07/98 n.338
Allegato-Capitolo I

.....

Tempo e temperatura di contatto

10 giorni
a 40°C

10 giorni
a 40°C

10 giorni
a 40°C

10 giorni
a 40°C

DM 22/07/98 n.338
Allegato-Capitolo II

.....

PROVA

Migrazione globale

ppm 10,8

12,0

12,0

15,6

DM 26/04/93 n.220
All. III Sez. 1/B

≤ 60

COMMENTO: Sulla base dei risultati ottenuti si attesta che il tubo flessibile esaminato "COMPOTEC FOOD 500" è conforme ai requisiti del DM 21/03/73 e successive modifiche per l'impiego in contatto con tutti gli alimenti.

L'OPERATORE

E. Badomer

E. Badomer

IL DIRETTORE

F. Casa

F. Casa